



norament[®] 926 satura

nora[®]
by Interface[®]

norament® 926 satura

DE

Vielseitiges Design trifft hohe Leistungsfähigkeit

Gestalten Sie Ihren Raum neu mit norament 926 satura - einem PVC-freien Premium-Kautschukboden, der für mehr Inspiration und bleibende Eindrücke sorgt. Dieser Bodenbelag ist in satten und neutralen Farben mit einem Ton-in-Ton-Granulatdesign erhältlich. Neben der klassischen Hammerschlagoberfläche gibt es sechs Farbtöne auch mit einer eleganten, leicht strukturierten Two-Tone-Oberfläche, die sich beide für sehr stark beanspruchte Bereiche eignen. Einige Farben sind auch als wiederaufnehmbare Version norament 975 LL und als Formtreppen verfügbar.

EN

Versatile design meets high performance

Redefine your space with norament 926 satura - a PVC-free premium rubber flooring made for more inspiration and lasting impressions. This vibrant collection is available in saturated and neutral colours featuring a tone-on-tone granule design. In addition to the classic hammerblow surface, six shades also offer an elegant slightly textured two-tone surface, both for use in very high traffic areas. A range of colours is available as removable version norament 975 LL and as stairtreads.

FR

Un design polyvalent rencontre une haute performance

Redéfinissez votre espace avec norament 926 satura - un revêtement de sol en caoutchouc de qualité supérieure sans PVC, conçu pour inspirer davantage et laisser une impression durable. Cette collection vibrante est disponible en couleurs saturées et neutres, avec un design de granules ton sur ton. Outre la classique surface martelée, six teintes offrent également une élégante finition "two-tone" légèrement texturée, toutes deux destinées aux zones à très fort trafic. Une gamme de couleurs est disponible en revêtement amovible norament 975 LL et en marches intégrales pour les escaliers.

ES

Diseño versátil y alto rendimiento

Diseña tu espacio con norament 926 satura, un revestimiento de caucho de primera calidad sin PVC creado para aportar más inspiración y durabilidad. Esta vibrante colección está disponible en colores saturados y neutros con un diseño de gránulos tono sobre tono. Además de la clásica superficie martilleada, seis tonos ofrecen también un elegante acabado "two-tone" ligeramente texturado, ambos para uso en zonas de tráfico muy intenso. La gama de colores está disponible tanto en revestimiento autoportante norament 975 LL como en peldaños.







PRODUCT NORAMENT 926 SATURA - TWO-TONE SURFACE COLOURS 5111 & 5272



PRODUCT NORAMENT 926 SATURA - HAMMERBLOW SURFACE COLOUR 5109




norament 926 satura


Hammerblow surface



5105




5106




5107



5109




5110




5111




5113



5114




5115



5116




5102




5270



5271




5128




5122




5272



5127




5273




5274



5189



5275



5276

Art. 926 satura/1880
Hammerschlagoberfläche · Hammerblow surface ·
Surface martelée · Superficie martilleada
~3.5 mm
□ ~1004 mm x 1004 mm

norament 975 LL
 Formtreppen
Stairtreads
Marches
intégrales
Peldaños
preformados

norament 926 satura


Two-tone surface




5109




5110




5111



5272



5273



5115

Art. 926 satura/3167

Two-Tone-Oberfläche · Two-tone surface · Surface two-tone · Superficie two-tone
~3.5 mm

□ ~1004 mm x 1004 mm

DE

Auch als norament 926 satura nTx erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nora.com/ntx.
Mindestmenge auf Anfrage.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette
Rutschhemmend:
Two-tone: R10
Hammerschlag: R9

EN

Also available as norament 926 satura nTx.
See www.nora.com/ntx for more information.
Minimum order quantity on request.
nora profile connection dimensions: E + U
Resists most oils and greases
Slip resistant:
Two-tone: R10
Hammerblow: R9

FR


Egalement disponible en norament 926 satura nTx.
Pour plus d'informations visitez notre site www.nora.com/ntx.
Quantités minimales sur demande.
Épaisseur de raccord des profilés nora: E + U
Résiste à la plupart des huiles et des graisses
Antidérapant :
Two-tone : R10
Surface martelée : R9

ES

Disponible también como norament 926 satura nTx.
Más detalles de nora nTx en www.nora.com/ntx.
Cantidades mínimas bajo pedido.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U
Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas
Antideslizante:
Two-tone: R10
Superficie martilleada: R9



Two-tone surface



Umweltzeichen / Eco labels / Écolabels / Etiquetas ecológicas



DE Gültig für norament 926 satura. Weitere Informationen unter www.nora.com/certificates	EN Valid for norament 926 satura. Further information at www.nora.com/certificates	FR Valable pour norament 926 satura. Plus d'informations sur www.nora.com/certificates	ES Válido para norament 926 satura. Más información en www.nora.com/certificates
---	---	---	---

Mitgliedschaften und Zertifizierungen / Memberships and certifications / Adhésions et certifications / Afiliaciones y certificaciones



norament **975 LL** · satura design





Art. 975 LL/1880 · satura design
Hammerschlagoberfläche · Hammerblow surface · Surface martelée · Superficie martilleada
~3.5 mm
□ ~1000 mm x 1000 mm

DE Wiederaufnehmbarer Kautschuk-Bodenbelag, der mit Hilfe einer geeigneten Fixierung schnell verlegt werden kann.	EN Removable rubber floor covering, which can be quickly installed using an appropriate tackifier.	FR Revêtement de sol caoutchouc amovible qui peut être posé rapidement à l'aide d'un fixateur poissant.	ES Pavimento de caucho autoportante, de instalación fácil y rápida mediante un antideslizante.
---	--	---	--

norament Formtreppen /
norament stairtreads /
Marches intégrales norament /
Peldaños preformados norament

12 dB

Breite · width · largeur · ancho:
Art. 926 satura/479 – 1285 mm
Art. 926 satura/468 – 1614 mm
Art. 926 satura/469 – 2004 mm
~5.0 mm



DE

Vorgeformte Treppenbeläge mit Treppenkante, Trittstufe und Setzstufe aus einem Stück für gerade Stufen mit rechtwinkliger Kante

Mit Signal- oder Sicherheitsstreifen

norament Formtreppen können zusätzlich mit folgenden Signal- oder Sicherheitsstreifen ausgestattet werden:

- Signalstreifen gelb, nachleuchtend gemäß DIN 67510, in 2 cm Breite, integriert in der Auftrittfläche der Treppenkante
- Signalstreifen uni, in 2, 3, 4 und 5 cm Breite in den Farben 0122, hellgrau, oder 0895, signalgelb, integriert in der Auftrittfläche und wahlweise auch in 2 und 3 cm Breite im senkrechten Teil der Treppenkante
- Sicherheitsstreifen ultra grip, für erhöhte Rutschsicherheit, in 2, 3, 4 und 5 cm Breite in den Farben 6029, gelb, oder 6014, grau, integriert in der Auftrittfläche und wahlweise auch in 2 und 3 cm Breite im senkrechten Teil der Treppenkante

Signal- und Sicherheitsstreifen in anderen Breiten und Farben auf Anfrage.

EN

Pre-shaped stair coverings consisting of stair nosing, riser and tread all in one piece for straight steps with right-angled edge

With signal or safety stripes

norament stairtreads can be in addition equipped with the following signal or safety stripes:

- Signal stripes yellow, phosphorescent according to DIN 67510, in a width of 2 cm, integrated into the tread area of the stair nosing
- Signal stripes uni, in a width of 2, 3, 4 or 5 cm in the colours 0122, light grey, and 0895, signal yellow, integrated into the tread area and alternatively also in a width of 2 or 3 cm in the vertical part of the stair nosing
- Safety stripes ultra grip for increased slip resistance in the width of 2, 3, 4 or 5 cm in the colours 6029, yellow, and 6014, grey, integrated into the tread area and alternatively in a width of 2 or 3 cm also in the vertical part of the stair nosing

Signal and safety stripes in other widths and colours are available on request.

FR

Revêtements d'escalier préformés avec nez de marche, contremarche et plat de marche d'une seule pièce pour marches droites à bord angulaire

Avec bandes de sûreté

Les marches intégrales norament peuvent être pourvues des bandes de sûreté suivantes :

- Bandes de sûreté jaunes, fluorescentes selon DIN 67510 de 2 cm de large, au bord du plat de marche
- Bandes de sûreté unies de 2, 3, 4 et 5 cm de large dans les coloris 0122, gris clair, et 0895, jaune, au bord du plat de marche et, sur demande en 2 ou 3 cm de large sur la partie verticale du nez de marche
- Les bandes de sûreté ultra grip accroissant les propriétés antidérapantes sont disponibles en 2, 3, 4 et 5 cm de large dans les coloris 6029, jaune, et 6014, gris ; pose au bord du plat de marche et, sur demande en 2 ou 3 cm de large sur la partie verticale du nez de marche

Autres largeurs et coloris sur demande.

ES

Pavimentos de escalera preformados con cantonera, huella y contrahuella de una pieza para peldaños rectos con cantonera rectangular

Con bandas señalizadoras o de seguridad

Los peldaños preformados norament se pueden proveer adicionalmente de las bandas señalizadoras o de seguridad siguientes:

- Bandas señalizadoras amarillas, fosforescentes según la norma DIN 67510, de 2 cm de ancho, integradas en la huella del peldaño
- Bandas señalizadoras uni, de 2, 3, 4 ó 5 cm de ancho, en los colores 0122, gris claro, y 0895, amarillo insignia, integradas en la huella y, si se desea, de 2 ó 3 cm de ancho, también en la contrahuella del peldaño
- Bandas de seguridad ultra grip para una mayor seguridad antideslizamiento, de 2, 3, 4 ó 5 cm de ancho, en los colores 6029, amarillo, y 6014, gris, integradas en la huella y, si se desea, de 2 ó 3 cm de ancho, también en la conrahuella del peldaño

Bandas señalizadoras y de seguridad en otros colores y anchos, previa demanda.

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques / Especificaciones técnicas

	Prüfnorm / Test method Norme d'essai / Norma de ensayo	Anforderungen / Requirements / Exigences / Requisitos	Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Average test results from running production / Valeurs moyennes de la production courante / Promedio de valores de prueba de la producción corriente	
			norament® 926 satura	norament® 975 LL satura design
CE-Konformität / CE conformity / CE conformité / Conformidad del CE	EN 14041		Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim	
DoP-Nr. / DoP-No. / N.º DoP	EN 14041		0021	0024
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	Erfüllt / Fulfilled / Remplit / Conforme	
Gleitreibungskoeffizient / Dynamic coefficient of friction / Coefficient de frottement dynamique / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Erfüllt / Fulfilled / Remplit / Conforme	
Brandklasse / Reaction to fire / Classe de feu / Clase de inflamación	EN 13501-1	Unverklebt / Not bonded / Non collé / Sin pegar	C _f -s1	B _f -s1
Brandklasse / Reaction to fire / Classe de feu / Clase de inflamación	EN 13501-1	Verklebt auf mineralischem Untergrund / Bonded on mineral subfloor / Collé sur support minéral / Pegado sobre fondo mineral	B _f -s1	–
Eigenschaften nach EN 1817 / Properties acc. to EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Propiedades según EN 1817				
Dicke / Thickness / Epaisseur / Espesor	EN ISO 24346	Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	3.5 mm	
Maßbeständigkeit / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.2 %	± 0.1 %
Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Cigarette-burn resistance / Résistance aux cigarettes incandescentes / Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procedure A (stubbed out) level ≥ 4, Procedure B (burning) level ≥ 3 Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	Erfüllt / Fulfilled / Remplit / Conforme	
Biegsamkeit / Flexibility / Flexibilité / Flexibilidad	EN ISO 24344 Verfahren A / Procedure A / Procédé A / Método A	Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Erfüllt / Fulfilled / Remplit / Conforme	
Härte / Hardness / Dureté / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	82 Shore A	85 Shore A
Resteindruck / Residual indentation/Poinçonnement rémanent / Huella residual	EN ISO 24343	Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Mean value ≤ 0.25 mm at thickness ≥ 3.0 mm Moyenne ≤ 0,25 mm si épaisseur ≥ 3,0 mm Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm	0.12 mm	0.07 mm
Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Abrasion resistance at 5 N load / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Verfahren A / Procedure A / Procédé A / Método A	≤ 250 mm³	115 mm³	120 mm³
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Colour fastness to artificial light / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Mínimo escalón 6 de la escala de azules, ≥ escalón 3 de la escala de grises	Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Échelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02	
Klassifizierung / Classification / Classification / Clasificación	EN ISO 10874	Gewerblich/Industriell / Commercial/Industrial / Commerce/Industrie / Comercial/Industrial	34/43	
Zusätzliche technische Eigenschaften / Additional technical properties / Propriétés techniques supplémentaires / Propiedades técnicas adicionales				
Toxizität der Brandgase / Toxicity of fire gases / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Carbonisation gases are non-toxic / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo	–
Rutschhemmung / Anti-slip properties / Résistance au glissement / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	Gemäß DGUV 108-003 / According to DGUV 108-003 / Selon DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003	Art. 1880 = R 9 Art. 3167 = R 10	975 LL = R 9
Trittschallverbesserungsmaß / Improvement in footfall sound absorption / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		10 dB	8 dB
Chemikalieneinwirkung / Effect of chemicals / Stabilité chimique / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Resistant depending on concentration and time of exposure* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Resistente según concentración y duración de la acción*	
Elektrische Isolierfähigkeit / Electrical insulation properties / Faculté d'isolation électrique / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10 ⁹ Ohm	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Electrical propensity when walked upon / Propension à l'accumulation de charges électrostatique à la marche / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV /	
Stuhlrollenversuch / Effect of a castor chair / L'action d'une chaise à roulettes / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529	
Fußbodenheizung / Underfloor heating / Chauffage au sol / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Geeignet, max. 35°C / Suitable, max. 35°C / Convient, max. 35°C / Adecuado, max. 35°C	

* **DE** Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
EN In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us.
FR En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimique agressifs, veuillez nous contacter.
ES En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

EN 1817 : **DE** Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge
EN Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

DE
Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den norament® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten norament® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

DE Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.
EN Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted.
FR Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit.
ES Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

EN

Because of different compositions slight colour variations between the norament® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested norament® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

FR

En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits norament® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit norament® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

ES

A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos norament® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto norament® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007+
TR	+90 212 274 44 22
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

Published by
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
www.nora.com