



noracare[®] uneo

nora[®]
by Interface[®]

noracare[®] uneo

EN

Built to Back You Up.

In spaces where decisions matter and hygiene can't be compromised, noracare uneo steps up. Its advanced surface treatment makes cleaning simple, resists chemicals, and keeps maintenance low—so you can focus on what really matters. The look? Confident and clean. A single-coloured rubber base scattered with granite splinters. And available in a palette of colours that bring character without shouting.

DE

Geschaffen für Ihre Sicherheit.

In Bereichen, in denen Sauberkeit und Hygiene oberste Priorität haben, überzeugt noracare uneo mit seiner Leistungsfähigkeit. Die seidenmatte Oberfläche ist beständig gegen Chemikalien und hält den Pflegeaufwand minimal – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Optisch überzeugt der Kautschuk-Bodenbelag mit einem klaren, souveränen Auftritt: ein einfarbiger Grundton, belebt durch richtungsfrei eingestreute Granitsplitter.

FR

Conçu pour vous aider au quotidien.

Dans les espaces où les décisions sont importantes et l'hygiène ne peut pas être compromise, noracare uneo prend les devants. Son traitement de surface avancé simplifie le nettoyage, résiste aux produits chimiques et réduit l'entretien, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Son apparence ? Un style épuré et plein d'assurance. Une base unicolore en caoutchouc, parsemée d'éclats de granit. Disponible dans une palette de couleurs qui apportent du caractère, sans trop en faire.

NL

Gemaakt om u te ondersteunen.

In ruimtes waar beslissingen belangrijk zijn en hygiëne voorop moet staan, is noracare uneo de juiste keuze. De geavanceerde oppervlakte maakt reiniging eenvoudig, is bestand tegen chemicaliën en zorgt voor weinig onderhoud, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is. De look? Zelfverzekerd en strak. Een effen rubberen basis ingelegd met granietscherven. En verkrijgbaar in een kleurenpalet dat karakter geeft zonder schreeuwerig te zijn.


ES

Creado para ayudarte.


En espacios donde las decisiones importan y la higiene no puede verse comprometida, noracare uneo da un paso adelante. El avanzado tratamiento de su superficie simplifica la limpieza, resiste los productos químicos y ofrece un mantenimiento bajo, para que puedas centrarte en lo que realmente importa. ¿El estilo? Seguro y pulcro. Una base de caucho unicolor salpicada con destellos de granito. Y disponible en una paleta de colores que aportan carácter con sutileza.








7001 STORM




7002 CLOUD




7003 FAWN




7004 CHAMPAGNE



7005 SILVER




7006 FOGSTONE




7007 CASHMERE




7008 CASHEW




7009 THUNDERCLOUD




7010 SHADOW




7011 MINK




7012 MUSHROOM




7013 COASTAL




7014 WASABI




7015 SOLAR




7016 CHERRY




7017 TIDEWATER




7018 PEA



7019 PAPAYA



7020 MOLTEN



7021 TROPICAL

Art. 140D noracare uneo
Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse /
Glad oppervlak / Superficie lisa
~2.0 mm
~1.22 m x 15.0 m

- EN

nora profile connection dimension: A + U. Slip resistant: R10
- DE

nora Profil-Anschlussmaß: A + U. Rutschhemmend: R10
- FR

Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U. Antidérapant : R10
- NL

nora profiel-aansluitmaat: A + U. Slipbestendig: R10
- ES

Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U. Antideslizante: R10



- EN

Note: Granite is a natural product. For this reason, slight colour deviations may occur in the stone even within the same batch.
- DE

Hinweis: Granit ist ein Naturprodukt, daher kann es zu leichten Farbabweichungen im Mineral auch innerhalb einer Charge kommen.
- FR

Remarque : Le granit est un produit naturel – c’est pourquoi il peut y avoir de légères variations de teinte du minéral dans un même lot.
- NL

N.b.: Graniet is een natuurproduct. Daardoor kunnen er kleine kleurverschillen in de minerale bestanddelen voorkomen, ook binnen één partij.
- ES

Nota: El granito es un producto natural, por esa razón puede haber ligeras diferencias cromáticas en el mineral, también dentro de un mismo lote.

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for noracare uno.
Further information at interface.com/certifications

DE
Umweltzeichen
Gültig für noracare uno.
Weitere Informationen unter interface.com/certifications

FR
Écolabels
Valable pour noracare uno.
Plus d'informations sur interface.com/certifications

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor noracare uno.
Meer informatie op interface.com/certifications

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para noracare uno.
Más información en interface.com/certifications



	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen/ Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			noracare® uneo Surface: smooth / Oberfläche: glatt / Surface : lisse / Oppervlak: glad / Superficie: lisa
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	EN 14041		Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim
DoP-No. / DoP-Nr. / N.º DoP	EN 14041		0035
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.25 W/(m·K)	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	C _{ir} s1
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Vertlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	B _{ir} -s1

Properties acc. to EN 1817 / Eigenschaften nach EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Eigenschappen naar EN 1817 / Propiedades según EN 1817			
Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0.15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	2.0 mm
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.3 %*
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procédure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	96 Shore A
Residual indentation / Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk / Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0.15 mm at thickness <2.5 mm / Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm Moyenne ≤ 0,15 mm si épaisseur < 2,5 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,15 mm niveau bij dikte < 2,5 mm / Valor medio ≤ 0,15 mm escalón con grosor < 2,5 mm	0.02 mm
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Slijtvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procédure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm³	100 mm³
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle / Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3 / Verfahren 3 / Procédé 3 / Methode 3 / Método 3	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal; ≥ niveau 3 op de grijschaal / Mínimo escalón 6 de la escala de azules; ≥ escalón 3 de la escala de grises	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	34/42

Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales			
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGVU 108-003 / Gemäß DGVU 108-003 / Selon DGVU 108-003 / Volgens DGVU 108-003 / Según DGVU 108-003	R 10
			A
Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		5 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Resistant depending on concentration and time of exposure** / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit** / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action** / Bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd** / Resistente según concentración y duración de la acción**
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit / Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10 ¹⁰ Ohm
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatique à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Vloerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C / Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C

* EN DE FR NL ES	6h at 50° C 6h bei 50° C 6h à 50° C 6 uur bij 50° C 6h a 50° C				EN DE FR NL ES	Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted. Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor. Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit. Kleur afwijkingen door verschil in productie, als wel de mogelijkheid van technische produktverbetering, is voorbehouden. Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.
** EN DE FR NL ES	In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich. En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimique agressifs, veuillez nous contacter. Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën neem contact met ons op. En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.	EN 1817 : EN DE FR NL ES	Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos			

EN

Because of different compositions slight colour variations between the nora® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested noracare® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE

Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den nora® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten noracare® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR

En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits nora® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit noracare® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL

Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de nora® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstalen van het gewenste noracare® product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES

A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos nora® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto noracare® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
interface.com