



norament[®] 926 pado

nora[®]
by Interface[®]

norament[®] 926 pado

EN

An artistic blend for engaging spaces

Terrazzo floors and mosaic imagery bring elegance to interiors. norament 926 pado offers a modern take on this classic design, with mosaic-like structures and colours embedded in warm rubber. This blend of tradition and innovation creates a relaxed atmosphere. Featuring a vivid granular design inspired by ancient terrazzo and a slightly structured two-tone surface.

DE

Künstlerische Harmonie für einladende Räume

Terrazzo-Böden und Mosaikmotive verleihen Innenräumen Eleganz. norament 926 pado bietet eine moderne Interpretation dieses klassischen Designs, mit mosaikartigen Strukturen und Farben, eingebettet in warmen Kautschuk. Das markante Granulatdesign mit leicht strukturierter Two-Tone-Oberfläche verbindet Tradition und Moderne und schafft eine harmonische Atmosphäre.

FR

Un mélange artistique pour des espaces attrayants

Les sols en terrazzo et les mosaïques apportent de l'élégance aux intérieurs. norament 926 pado propose une version moderne de ce design classique, avec des structures et des couleurs semblables à celles des mosaïques, intégrées dans un caoutchouc chaleureux. Ce mélange de tradition et d'innovation crée une atmosphère détendue. Il se caractérise par un motif granuleux vif inspiré du terrazzo antique et par une surface "two-tone" légèrement structurée.

NL

Geef uw ruimte Terrazzo-geïnspireerde schoonheid

Terrazzovloeren en mozaïeken brengen elegantie in interieurs. norament 926 pado biedt een moderne kijk op dit klassieke design, met mozaïekachtige structuren die in warm rubber zijn ingebed. De combinatie van traditie en innovatie creëert een ontspannen sfeer. Het korreldesign is geïnspireerd op antiek terrazzo en heeft een licht gestructureerd "two-tone" oppervlak.

ES

Una mezcla artística para espacios atractivos

Los suelos de terrazo y las imágenes de mosaico aportan elegancia a los interiores. norament 926 pado ofrece una versión moderna de este diseño clásico, con estructuras y colores similares al mosaico incrustados en caucho cálido. Esta mezcla de tradición e innovación crea un ambiente relajado. Con un vivo diseño granulado inspirado en el antiguo terrazo y una superficie "two-tone" ligeramente estructurada.






norament 926 pado



5501 Natural




5502 Coral




5503 Emerald




5504 Coronet




5505 Concrete




5506 Mineral*




5507 Shadow*




5508 Windsor




5509 Rose Quartz




5510 Bluff




5511 Moon Mist*




5512 Spearmint




5513 Nightshade



5514 Laurel



5515 Forest*



5516 Galaxy*

norament 926 pado
Two-tone surface / Two-Tone-Oberfläche / Surface two-tone / Two-tone oppervlak / Superficie two-tone
Art. 3167 ~3.5 mm
□ ~1.0 m x 1.0 m

- EN**

nora profile connection dimension: E + U. Slip resistant: R10. Resists most oils and greases. Also available as norament 926 pado nTx. See interface.com/ntx for more information. Custom colours are available on request. Please ask for minimum quantities and delivery times. View current product details and full specifications at interface.com.

* This colour contains post-production granulate from recycled rubber flooring.
- DE**

nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette. Auch als norament 926 pado nTx erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter interface.com/ntx. Sonderfarben auf Anfrage möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten. Aktuelle Produktdetails und vollständige Spezifikationen finden Sie unter interface.com.

* Für diese Farbe werden Granulate mit postindustriellem Recyclinganteil aus Kautschukboden verwendet.
- FR**

Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10. Résiste à la plupart des huiles et des graisses. Egalement disponible en norament 926 pado nTx. Pour plus d'informations visitez notre site interface.com/ntx. Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison. Consultez les détails actualisés du produit et ses caractéristiques complètes sur interface.com.

* Cette couleur contient des granules recyclés postproduction de revêtements de sol caoutchouc.
- NL**

nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10. Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Ook beschikbaar als norament 926 pado nTx. Zie interface.com/ntx voor meer informatie. Kleuren op maat zijn beschikbaar op aanvraag. Vraag naar de minimumhoeveelheden en levertijden. Bekijk de actuele productdetails en volledige specificaties op interface.com.

*Deze kleur bevat granulaat van postindustriële gerecyclede rubber vloerbedekking.
- ES**

Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas. Disponible también como norament 926 pado nTx. Más detalles de nora nTx en interface.com/ntx. También ofrecemos colores especiales bajo pedido. Pregunte las cantidades mínimas y tiempos de entrega. Consulte los detalles actuales del producto y las especificaciones completas en interface.com.

* Este color contiene granulados reciclados postindustriales de pavimentos de caucho.

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for norament 926 pado.
Further information at interface.com/certifications

DE
Umweltzeichen
Gültig für norament 926 pado.
Weitere Informationen unter interface.com/certifications


FR
Écolabels
Valable pour norament 926 pado.
Plus d'informations sur interface.com/certifications

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor norament 926 pado.
Meer informatie op interface.com/certifications

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para norament 926 pado.
Más información en interface.com/certifications



Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen /
Adhésions et certifications / Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones



Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen/ Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			norament® 926 pado
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	EN 14041		Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim
DoP-No. / DoP-Nr. / N° DoP	EN 14041		0021
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	B ₁ -s1, bonded / verklebt / collé / verlijmd / pegado
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	B ₁ -s1
Properties acc. to EN 1817 / Eigenschaften nach EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Eigenschappen naar EN 1817 / Propiedades según EN 1817			
Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0.15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	3.5 mm
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.2 %
Cigarette-burn resistance / Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Résistance aux cigarettes incandescentes / Cigaret-proof / Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Procedure A (stubbed out) ≥ level 4, Procedure B (burning) ≥ level 3 / Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Methode A (gedoofd) ≥ niveau 4, Methode B (brandend) ≥ niveau 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	82 Shore A
Residual indentation / Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk / Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0.25 mm at thickness ≥ 3.0 mm / Mittelwert ≤ 0.25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Moyenne ≤ 0,25 mm si épaisseur ≥ 3,0 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm niveau bij dikte ≥ 3,0 mm / Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm	0.12 mm
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Slijtvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm³	115 mm³
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle / Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Methode 3, test voorwaarden 6.1 a) / Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal ≥ niveau 3 op de grijschaa / Mínimo escalón 6 de la escala de azules, ≥ escalón 3 de la escala de grises	Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Échelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Grijsschaal ≥ 3 volgens ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	34/43
Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales			
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGUV 108-003 / Gemäß DGUV 108-003 / Selon DGUV 108-003 / Volgens DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003	R 10
Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		10 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Resistant depending on concentration and time of exposure* / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd* / Resistente según concentración y duración de la acción*
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit / Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10⁹ Ohm
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatiques à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Voerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C / Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C

* **EN** In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us.
DE Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
FR En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimiques agressifs, veuillez nous contacter.
NL Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op.
ES En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

EN 1817 : **EN** Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

EN Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted.
DE Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.
FR Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit.
NL Kleur afwijkingen door verschil in produktie, als wel de mogelijkheid van technische produktverbetering, is voorbehouden.
ES Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

EN

Because of different compositions slight colour variations between the norament® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested norament® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE

Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den norament® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten norament® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR

En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits norament® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit norament® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL

Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de norament® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstalen van het gewenste norament® product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES

A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos norament® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto norament® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
interface.com