



norament[®] **975 LL**

nora[®]
by **Interface**[®]

norament® 975 LL

EN

Fast to install. Ready to perform.

norament 975 LL rubber floor covering installs fast with a suitable tackifier and is ready to use right after installing. It's removable, reusable, and fits a wide range of applications – from new builds to renovations, raised-access floors, temporary setups, or over old coverings. Containing a portion of recycled raw materials, it's a smart, flexible choice for modern spaces.

DE

Schnell verlegt. Sofort einsatzbereit.

Der Kautschukbelag norament 975 LL lässt sich mit einer geeigneten Fixierung schnell verlegen und direkt nutzen. Die wiederverwendbaren Fliesen sind vielseitig einsetzbar – ob im Neubau, bei Renovierungen, auf Doppelböden, in temporären Einrichtungen oder auf bestehenden Altbelägen. Die smarte Wahl für maximale Flexibilität.

FR

Installation rapide. Prêt à l'emploi.

Le revêtement de sol en caoutchouc norament 975 LL s'installe rapidement avec un poissant adapté et est apte à l'usage aussitôt après la pose. Amovible, réutilisable, il convient à de nombreuses applications en neuf ou rénovation : planchers techniques, installations temporaires ou sur d'anciens sols. Composé en partie de matières recyclées, il représente un choix intelligent et flexible pour les espaces contemporains.

NL

Snel gelegd. Direct klaar voor gebruik.

De rubber vloerbedekking norament 975 LL is snel te installeren met een geschikte tackifier en direct na plaatsing bruikbaar. Het systeem is verwijderbaar, herbruikbaar en geschikt voor diverse toepassingen – van nieuwbouw tot renovatie, verhoogde vloeren, tijdelijke installaties of plaatsing over bestaande vloeren. Met een aandeel gerecyclede grondstoffen is het een slimme en flexibele keuze voor moderne ruimtes.

ES

Instalación rápida. Listo para usar.

El revestimiento de caucho norament 975 LL se instala rápidamente con un antideslizante y está listo para usar inmediatamente después de su colocación. Es desmontable, reutilizable y se adapta a múltiples aplicaciones: obras nuevas, reformas, suelos técnicos, instalaciones temporales o colocación sobre pavimentos existentes. Fabricado con materiales reciclados, es una opción inteligente y flexible para espacios modernos.









norament® 975 LL


norament® 975 LL grano design




5303




5304




5318



5302



5306




5329

Art. 1880 norament 975 LL
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche / Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
~3.5 mm
□ ~1000 mm x 1000 mm


Slip resistance / Rutsicherheit / Résistance au glissement / Slipbestendig / Resistencia al deslizamiento: R9

nora® profile connection dimension / nora® Profil-Anschlussmaß / Épaisseur de raccord des profilés nora® / nora® profiel-aansluitmaat / Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U


norament® 975 LL satura design



5110



5111



5116


Art. 1880 norament 975 LL
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche / Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
~3.5 mm
□ ~1000 mm x 1000 mm

Slip resistance / Rutsicherheit / Résistance au glissement / Slipbestendig / Resistencia al deslizamiento: R9


nora® profile connection dimension / nora® Profil-Anschlussmaß / Épaisseur de raccord des profilés nora® / nora® profiel-aansluitmaat / Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

norament® 975 LL


norament® 975 LL serra design



4930



4821



4929

Art. 3027 norament 975 LL


Relief structure / Reliefstruktur / Structure en relief / Reliefstructuur / Estructura relieve
~3.5 mm

□ ~1000 mm x 1000 mm


Slip resistance / Rutschsicherheit / Résistance au glissement / Slipbestendig / Resistencia al deslizamiento: R10

nora® profile connection dimension / nora® Profil-Anschlussmaß / Épaisseur de raccord des profilés nora® /
nora® profiel-aansluitmaat / Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U


norament® 975 LL kivo inspired design



5263



5264



5265

Art. 3208 norament 975 LL

Two-tone surface / Two-Tone-Oberfläche / Surface « two-tone » / Two-tone oppervlak / Superficie „two-tone“
~3.5 mm

□ ~1000 mm x 1000 mm

Slip resistance / Rutschsicherheit / Résistance au glissement / Slipbestendig / Resistencia al deslizamiento: R10

nora® profile connection dimension / nora® Profil-Anschlussmaß / Épaisseur de raccord des profilés nora® /
nora® profiel-aansluitmaat / Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

Installation note / Verlegehinweis / Note d'installation / Installatie-instructies / Nota de instalación

EN	As a genre loose laid flooring may not be the best solution under certain conditions. We are happy to advise you if the floor in your room is subject to: ▪ High or regular exposure to moisture ▪ High or frequently occurring dynamic pressure loads (e.g. using forklifts) ▪ High temperature fluctuations
DE	Unter bestimmten Bedingungen können lose verlegte Bodenbeläge nicht die beste Lösung sein. Wir beraten Sie gerne, wenn der Boden in Ihrem Raum folgenden Bedingungen ausgesetzt ist: ▪ Hohem oder regelmäßigem Feuchtigkeitseintrag ▪ Hohen oder häufig vorkommenden dynamischen Druckbelastungen (z.B. durch Gabelstapler) ▪ Hohen Temperaturschwankungen
FR	Des revêtements de sol amovible ne conviennent pas à une pose sous certaines conditions. Nous attirons votre attention si le revêtement de sol amovible de votre pièce est soumis à : ▪ Une exposition régulière ou élevée à l'humidité ▪ Des charges de pression dynamique fréquentes ou élevées (p. ex. l'utilisation de chariots élévateurs) ▪ Des fluctuations de température régulières ou élevées
NL	Als productgroep kunnen los gelegde vloeren onder bepaalde omstandigheden niet de beste oplossing zijn. We geven je graag advies als de vloer in uw kamer onderhevig is aan: ▪ Hoge of regelmatige blootstelling aan vocht ▪ Hoge of regelmatig voorkomende dynamische drukbelastingen (bijv. bij gebruik van vorkheftrucks) ▪ Hoge temperatuurschommelingen
ES	Es posible que el tipo de revestimiento que no requiere adhesivo para su instalación no sea la mejor solución en determinadas condiciones. Estaremos encantados de asesorarle si el suelo de su habitación está sujeto a: ▪ Exposición elevada o regular a la humedad ▪ Cargas de presión dinámica elevadas o frecuentes (por ejemplo, uso de carretillas elevadoras) ▪ Fuertes fluctuaciones de temperatura

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for norament 975 LL.
Further information at www.nora.com/certificates

DE
Umweltzeichen
Gültig für norament 975 LL.
Weitere Informationen unter www.nora.com/certificates

FR
Écolabels
Valable pour norament 975 LL.
Plus d'informations sur www.nora.com/certificates

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor norament 975 LL.
Meer informatie op www.nora.com/certificates

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para norament 975 LL.
Más información en www.nora.com/certificates



Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen /
Adhésions et certifications / Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones



Recycled Content

EN
norament 975 LL contains 8 % post-production recycled content.

DE
norament 975 LL enthält 8 % postindustrielles Recyclingmaterial.

FR
norament 975 LL contient 8 % de matière recyclée post-production.

NL
norament 975 LL bevat 8 % post-productie gerecycled materiaal.

ES
norament 975 LL contiene 8 % de contenido reciclado postindustrial.



Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			norament® 975 LL
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	EN 14041		Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim
DoP-No. / DoP-Nr. / N° DoP	EN 14041		0024
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	B-s1
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	-
Properties acc. to EN 1817 / Eigenschaften nach EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Eigenschappen naar EN 1817 / Propiedades según EN 1817			
Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0,15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	3,5mm
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.1 %
Cigarette-burn resistance / Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Résistance aux cigarettes incandescentes / Cigaret-proof/ Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Procedure A (stubbed out) level ≥ 4, Procedure B (burning) level ≥ 3 / Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Methode A (gedoofd) niveau ≥ 4, Methode B (brandend) niveau ≥ 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procedure A /Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	85 Shore A
Residual indentation / Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk / Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0,25 mm at thickness ≥ 3,0 mm / Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Moyenne ≤ 0,25 mm si épaisseur ≥ 3,0 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm niveau bij dikte ≥ 3,0 mm / Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm	0,07 mm
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Slijvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm³	120 mm³
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle / Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Methode 3, test voorwaarden 6.1 a) / Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal ≥ niveau 3 op de grijschaal / Mínimo escalón 6 de la escala de azules, ≥ escalón 3 de la escala de grises	Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Echelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Grijsschaal ≥ 3 volgens ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	34/43
Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales			
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGVU 108-003 / Gemäß DGVU 108-003 / Selon DGVU 108-003 / Volgens DGVU 108-003 / Según DGVU 108-003	R9 975 LL serra/kivo inspired = R10
Improvement in football sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		8 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Resistant depending on concentration and time of exposure* / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Bestendigheids is afhankelijk van concentratie en inwerktijd* / Resistente según concentración y duración de la acción*
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit / Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10 ⁹ Ohm
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatique à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Voerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C / Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C

[illegible]

EN

Because of different compositions slight colour variations between the norament® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested norament® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE

Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den norament® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten norament® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Strahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR

En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits norament® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit norament® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL

Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de norament® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstenen van het gewenste norament® product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de gerepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES

A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos norament® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto norament® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
www.nora.com

08/2025