

norament® **926 grano**

nora®
by Interface®

norament® **926 grano**

EN
Modern possibilities. Enduring style.
norament 926 grano is a premium rubber floor covering that elevates interiors with unparalleled durability and versatile design. Its dense surface structure delivers proven strength under pressure, making it suitable for a wide range of work environments. Available in over 30 colours, it is the ideal choice for demanding areas with a timeless design.

DE
Moderne Möglichkeiten. Zeitloses Design.
norament 926 grano ist ein hochwertiger Kautschuk-Bodenbelag, der Langlebigkeit mit einem universell einsetzbaren Design verbindet. Der Belag hält aufgrund seiner dichten Oberfläche höchsten Belastungen stand und ist in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen einsetzbar. In über 30 Farben erhältlich, ist er ideal für anspruchsvolle Bereiche mit zeitlosem Design.

FR
Possibilités modernes. Style intemporel.
norament 926 grano est un revêtement de sol en caoutchouc de haute qualité qui rehausse les intérieurs avec une durabilité inégalée et un design polyvalent. Sa surface dense offre une forte résistance au poinçonnement, ce qui le destine à des locaux très variés. Disponible dans plus de 30 couleurs, c'est le choix idéal pour les zones exigeantes avec un design intemporel.

NL
Moderne mogelijkheden. Blijvende stijl.
norament 926 grano is een hoogwaardige rubber vloerbedekking die interieurs verbetert met ongeëvenaarde duurzaamheid en een veelzijdig design. De compacte oppervlakte biedt bewezen sterkte onder druk, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan werkomgevingen. Verkrijgbaar in meer dan 30 kleuren is het de ideale keuze voor veeleisende ruimtes met een tijdloos design.


ES
Posibilidades modernas. Diseño atemporal.
norament 926 grano es un pavimento de caucho premium que transforma los interiores con una durabilidad excepcional y un diseño versátil. Su superficie de alta densidad garantiza una resistencia testada incluso bajo las condiciones más exigentes, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de entornos de trabajo. Disponible en más de 30 colores, es la elección perfecta para espacios de alto rendimiento que buscan un diseño atemporal sin renunciar a la funcionalidad.


(COVER) **PRODUCT** NORAMENT 926 GRANO **COLOUR** 5313 MARJORAM


PRODUCT NORAMENT 926 GRANO **COLOURS** 5305 AGAR & 5332 GERANIUM


norament **926 grano**


Hammerblow surface



5301 WHITE FIR



5302 ANGELICA ROOT



5303 FRANKINCENSE



5304 BLACK PEPPER



5305 AGAR



5306 CAMPHOR



5307 FENUGREEK



5308 MYRRH



5309 JASMINE



5310 HELICHRYSUM



5311 COPAIBA


5312 VETIVER


5313 MARJORAM


5314 HENNA


5315 CEDARWOOD


5316 SIBERIAN FIR

~610 mm x 610 mm

ed


~610 mm x 610 mm, ed


nora nTx


norament® 975 LL


norament® 992


Stairtread



5317 AGAPANTHUS



5318 BLUE TANSY



5319 SPIKENARD


5320 SASSAFRAS



5321 WINTERGREEN


5322 YLANG-YLANG



5323 PLUMERIA


5324 PATCHOULI


5325 BALSAM



5326 FENNEL SEED



5327 TEA TREE


5328 ARBORVITAE



5329 BERGAMOT


5330 CASSIA



5331 NEROLI



5332 GERANIUM

Cubic structure


5304 BLACK PEPPER


5306 CAMPHOR


5318 BLUE TANSY


5321 WINTERGREEN

norament **926 grano**



norament 926 grano
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche /
Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
Art. 1880 ~3.5 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

norament 926 grano Art. 1911 ~3.5 mm
☐ ~610 mm x 610 mm
For raised access floors with grid dimension / Für Doppelböden mit Rastermaß / Pour les planchers techniques avec dimensions modulaires / Voor verhoogde vloeren met rasterafmeting / Para suelos técnicos elevados con rejilla de: 600 x 600 mm

norament 926 grano
Cubic structure / Carré-Struktur / Structure cubique /
Carréstructuur / Estructura cúbica
Art. 1870 ~3.5 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

EN Rubber flooring for extremely heavy traffic areas, with hammerblow surface or cubic structure and a granular design rich in contrast. Resists most oils and greases.
nora profile connection dimension: E + U. Slip resistant: R10.
Custom colours are available on request. Please ask for minimum quantities and delivery times.

DE Kautschukbelag für höchste Beanspruchung, mit Hammerschlagoberfläche oder Carré-Struktur und kontrastreichem Granulatdesign. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10.
Sonderfarben auf Anfrage möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.

FR Revêtement de sol caoutchouc pour trafic extrême, à surface martelée ou structure cubique au design granulé contrasté. Résiste à la plupart des huiles et des graisses.
Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison.

NL Rubber vloerbedekking voor extreem intensief belopen ruimtes, met hamerslag oppervlak of carréstructuur en een contrastrijk korreldesign. Bestand tegen de meeste oliën en vetten.
nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10.
Kleuren op maat zijn beschikbaar op aanvraag. Vraag naar de minimumhoeveelheden en levertijden.

ES Pavimento de caucho para áreas de tráfico extremadamente intenso, con superficie martilleada o estructura cúbica y diseño granulado contrastado. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10.
También ofrecemos colores especiales bajo pedido. Pregunta las cantidades mínimas y tiempos de entrega.

norament **926 grano nTx**



norament 926 grano nTx
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche /
Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
Art. 3111 ~3.6 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

norament 926 grano nTx
Cubic structure / Carré-Struktur / Structure cubique /
Carréstructuur / Estructura cúbica
Art. 3127 ~3.6 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

EN nora nTx is a floor covering with adhesive backing, offering a quick and clean installation for immediate use.
nora profile connection dimension: E + U. Slip resistant: R10.
Additional information on nora® nTx can also be found at interface.com/ntx.


DE nora nTx ist ein Bodenbelag mit selbstklebender Rückseite, für eine schnelle und saubere Verlegung und sofortige Nutzung.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10.
Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auch unter interface.com/ntx.

FR nora nTx est un revêtement de sol à envers auto-adhésif pour permettre une utilisation immédiate avec une pose rapide et propre.
Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10.
Des informations supplémentaires sur le nora® nTx sont également disponibles sur interface.com/ntx.

NL nora nTx is een vloerbedekking met zelfklevende achterkant, die snel en schoon kan worden gelegd voor onmiddellijk gebruik.
nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10.
Meer informatie over nora nTx kunt u ook lezen op interface.com/ntx.

ES nora nTx es un revestimiento de suelo con soporte adhesivo, diseñado para una instalación rápida y limpia, permitiendo su uso inmediato.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10.
Puedes encontrar información adicional sobre nora® nTx en interface.com/ntx.

norament **928 grano ed**



norament 928 grano ed
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche / Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
Art. 1880 ~3.5 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

norament 928 grano ed Art. 1911 ~3.5 mm
☐ ~610 mm x 610 mm
For raised access floors with grid dimension / Für Doppelböden mit Rastermaß / Pour les planchers techniques avec dimensions modulaires / Voor verhoogde vloeren met rasterafmeting / Para suelos técnicos elevados con rejilla de: 600 x 600 mm

10 JAHRE Gewährleistung
10 YEARS warranty
10 ANS de garantie
10 AÑOS de garantía
für die in unseren Gewährleistungsbedingungen* angegebenen elektrostatischen Eigenschaften.
on the electrostatic properties as stated in our warranty conditions*.
pour les propriétés électrostatiques indiquées dans nos conditions de garantie*.
para las propiedades electrostáticas indicadas en nuestras condiciones de garantía*.
*Anzufordern unter / To be requested at / A demander à / Solicitar a: warranty@interface.com

EN For optimum ESD protection of electronic devices and equipment. Protection against electrical shock. Resists most oils and greases. Suitable for fork-lift truck areas.
nora profile connection dimension: E + U . Slip resistant: R10.

DE Für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen und Geräten. Schutz gegen den elektrischen Schlag. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette. Geeignet für Gabelstaplerbereiche.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10.

FR Pour une protection optimum des dispositifs et équipements sensibles aux décharges électrostatiques. Protection contre les chocs électriques. Résiste à la plupart des huiles et des graisses.
Pour des zones fréquentées par des chariots élévateurs.
Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10.

NL Voor een optimale ESD beveiliging van verhoogde vloerelementen, computerruimtes, ok's en andere hoogtechnische gebieden c.q. ruimtes. Beveiliging tegen elektrische doorslag. Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Geschikt voor heftruckgebieden.
nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10.

ES Para una protección ideal de descarga electrostática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos. Protección de descargas eléctricas. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas.
Apto para paso de carretillas elevadoras.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10.

norament **927 grano ec**



norament 927 grano ec
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche / Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
Art. 1880 ~3.5 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

Available colour: 4617

10 JAHRE Gewährleistung
10 YEARS warranty
10 ANS de garantie
10 AÑOS de garantía
für die in unseren Gewährleistungsbedingungen* angegebenen elektrostatischen Eigenschaften.
on the electrostatic properties as stated in our warranty conditions*.
pour les propriétés électrostatiques indiquées dans nos conditions de garantie*.
para las propiedades electrostáticas indicadas en nuestras condiciones de garantía*.
*Anzufordern unter / To be requested at / A demander à / Solicitar a: warranty@interface.com

EN For optimum ESD protection of electronic devices and equipment. Suitable for areas with a risk of explosions. Largely resistant to acids and alkalis. Suitable for fork-lift truck areas.
nora profile connection dimension: E + U . Slip resistant: R10.

DE Für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen und Geräten. Geeignet für Bereiche mit Explosionsgefahr. Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Geeignet für Gabelstaplerbereiche.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R10.

FR Pour une protection optimum des dispositifs et équipements sensibles aux décharges électrostatiques. Convient à des zones soumises à un risque d'explosion. Résiste dans une large mesure aux acides et aux lessives.
Pour des zones fréquentées par des chariots élévateurs.
Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R10.

NL Voor een optimale ESD beveiliging van verhoogde vloerelementen, computerruimtes, ok's en andere hoogtechnische gebieden c.q. ruimtes. Geschikt voor ruimtes met explosiegevaar. Grotendeels bestand tegen zuren en logen. Geschikt voor heftruckgebieden.
nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R10.

ES Para una protección ideal de descarga electrostática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos. Apto para espacios con peligro de explosión. Ampliamente resistente a ácidos y alcalinos.
Apto para paso de carretillas elevadoras.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R10.

norament **975 LL grano**



norament 975 LL grano design
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche /
Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
Art. 1880 ~3.5 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

RECYCLED CONTENT

EN Removable rubber floor covering, which can be quickly installed using an appropriate tackifier.
nora profile connection dimension: E + U. Slip resistant: R9.
norament 975 LL contains 8% post-production recycled content.

DE Wiederaufnehmbarer Kautschuk-Belag, der mit Hilfe einer geeigneten Fixierung schnell verlegt werden kann.
nora Profil-Anschlussmaß: E + U. Rutschhemmend: R9.
norament 975 LL enthält 8 % postindustrielles Recyclingmaterial.

FR Revêtement de sol caoutchouc amovible qui peut être posé rapidement à l'aide d'un fixateur poissant.
Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U. Antidérapant : R9.
norament 975 LL contient 8 % de matière recyclée post-production.

NL Verwijderbare rubberen vloerbedekking die snel kan worden gelegd met een geschikte tackifier.
nora profiel-aansluitmaat: E + U. Slipbestendig: R9.
norament 975 LL bevat 8% post-productie gerecycled materiaal.

ES Pavimento de caucho autoportante, de instalación fácil y rápida mediante un antideslizante.
Dimensiones de conexión perfiles nora: E + U. Antideslizante: R9.
norament 975 LL contiene 8 % de contenido reciclado postindustrial.

norament **992 grano**



norament 992 grano
Hammerblow surface / Hammerschlagoberfläche /
Surface martelée / Hamerslag oppervlak / Superficie martilleada
Art. 1955 ~ 9.0 mm
☐ ~1.0 m x 1.0 m

RECYCLED CONTENT

EN For areas with extreme requirements (e.g. ice rinks, golf clubs, animal stables, etc.)
nora profile connection dimension: N. Slip resistant: R10.
norament 992 contains at least 11% post-production recycled content.

DE Bodenbelag für Bereiche mit extremen Anforderungen (wie z. B. Eishallen, Pferdeställe etc.)
nora Profil-Anschlussmaß: N. Rutschhemmend: R10.
norament 992 enthält mindestens 11 % postindustrielles Recyclingmaterial.

FR Pour zones aux exigences extrêmement élevées (par ex. dans des patinoires, clubhouses de golf, écuries, etc.)
Épaisseur de raccord des profilés nora : N. Antidérapant : R10.
norament 992 contient au moins 11 % de matière recyclée post-production.

NL Voor ruimtes met extreme vereisten (bijv. ijsbanen, golf clubs, stallen etc.)
nora profiel-aansluitmaat: N. Slipbestendig: R10.
norament 992 bevat ten minste 11% post-productie gerecycled materiaal.

ES Para zonas con requerimientos extremadamente altos (como p. ej., pistas de patinaje sobre hielo, campos de golf, establos de caballos, etc.)
Dimensiones de conexión perfiles nora: N. Antideslizante: R10.
norament 992 contiene al menos 11 % de contenido reciclado postindustrial.

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for norament 926 grano.
Further information at interface.com/certifications

DE
Umweltzeichen
Gültig für norament 926 grano.
Weitere Informationen unter interface.com/certifications

FR
Écolabels
Valable pour norament 926 grano.
Plus d'informations sur interface.com/certifications

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor norament 926 grano.
Meer informatie op interface.com/certifications

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para norament 926 grano.
Más información en interface.com/certifications

www.blauer-engel.de/uz120

Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen / Adhésions et certifications Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones

Certified: DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001





PRODUCT NORAMENT 926 GRANO

© Elmar Witt

norament **stairtreads**

12 dB





Stairtread norament 926 grano ~5.0 mm
Width / Breite/ largeur / breedte / ancho:
Art. 479 – 1285 mm
Art. 468 – 1614 mm
Art. 469 – 2004 mm

EN
norament stairtreads
Pre-shaped stair coverings consisting of stair nosing, riser and tread all in one piece for straight steps with right-angled edge

With signal or safety stripes
norament stairtreads can be in addition equipped with the following signal or safety stripes:

- Signal stripes yellow, phosphorescent according to DIN 67510, in a width of 2 cm, integrated into the tread area of the stair nosing
- Signal stripes uni, in a width of 2, 3, 4 or 5 cm in the colours 0122, light grey, and 0895, signal yellow, integrated into the tread area and alternatively also in a width of 2 or 3 cm in the vertical part of the stair nosing
- Safety stripes ultra grip for increased slip resistance in the width of 2, 3, 4 or 5 cm in the colours 6029, yellow, and 6014, grey, integrated into the tread area and alternatively in a width of 2 or 3 cm also in the vertical part of the stair nosing

Signal and safety stripes in other widths and colours are available on request.

DE
norament Formtreppen
Vorgeformte Treppenbeläge mit Treppenkante, Trittstufe und Setzstufe aus einem Stück für gerade Stufen mit rechtwinkliger Kante

Mit Signal- oder Sicherheitsstreifen
norament Formtreppen können zusätzlich mit folgenden Signal- oder Sicherheitsstreifen ausgestattet werden:

- Signalstreifen gelb, nachleuchtend gemäß DIN 67510, in 2 cm Breite, integriert in der Auftrittfläche der Treppenkante
- Signalstreifen uni, in 2, 3, 4 und 5 cm Breite in den Farben 0122, hellgrau, oder 0895, signalgelb, integriert in der Auftrittfläche und wahlweise auch in 2 und 3 cm Breite im senkrechten Teil der Treppenkante
- Sicherheitsstreifen ultra grip, für erhöhte Rutschsicherheit, in 2, 3, 4 und 5 cm Breite in den Farben 6029, gelb, oder 6014, grau, integriert in der Auftrittfläche und wahlweise auch in 2 und 3 cm Breite im senkrechten Teil der Treppenkante

Signal- und Sicherheitsstreifen in anderen Breiten und Farben auf Anfrage.

FR
Marches intégrales norament
Revêtements d'escalier préformés avec nez de marche, contremarche et plat de marche d'une seule pièce pour marches droites à bord angulaire

Avec bandes de sûreté
Les marches intégrales norament peuvent être pourvues des bandes de sûreté suivantes :

- Bandes de sûreté jaunes, fluorescentes selon DIN 67510 de 2 cm de large, au bord du plat de marche
- Bandes de sûreté unies de 2, 3, 4 et 5 cm de large dans les coloris 0122, gris clair, et 0895, jaune, au bord du plat de marche et, sur demande en 2 ou 3 cm de large sur la partie verticale du nez de marche
- Les bandes de sûreté ultra grip accroissant les propriétés antidérapantes sont disponibles en 2, 3, 4 et 5 cm de large dans les coloris 6029, jaune, et 6014, gris ; pose au bord du plat de marche et, sur demande en 2 ou 3 cm de large sur la partie verticale du nez de marche

Autres largeurs et coloris sur demande.

NL
norament trapvormen
Voorgevormde trapbekleding bestaande uit trapneus, stootbord en loopvlak uit één stuk voor rechte treden met rechte hoeken

Met signaal- of veiligheidsstrepen
norament trapvormen kunnen bovendien worden voorzien van de volgende signaal- of veiligheidsstrepen:

- Signaalstroken geel, fosforescerend volgens DIN 67510, in een breedte van 2 cm, geïntegreerd in het loopvlak van de trapneus
- Signaalstroken uni, in een breedte van 2, 3, 4 of 5 cm in de kleuren 0122, lichtgrijs, en 0895, signaalgeel, geïntegreerd in het loopvlak en alternatief ook in een breedte van 2 of 3 cm in het verticale deel van de trapneus
- Veiligheidsstrips ultragrip voor verhoogde slipweerstand in de breedte van 2, 3, 4 of 5 cm in de kleuren 6029, geel, en 6014, grijs, geïntegreerd in het loopvlak en als alternatief in een breedte van 2 of 3 cm ook in het verticale deel van de trap trapneus

Signaal- en veiligheidsstrips in andere breedtes en kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

ES
Peldaños preformados norament
Pavimentos de escalera preformados con cantonera, huella y contrahuella de una pieza para peldaños rectos con cantonera rectangular

Con bandas señalizadoras o de seguridad
Los peldaños preformados norament se pueden proveer adicionalmente de las bandas señalizadoras o de seguridad siguientes:

- Bandas señalizadoras amarillas, fosforescentes según la norma DIN 67510, de 2 cm de ancho, integradas en la huella del peldaño
- Bandas señalizadoras uni, de 2, 3, 4 ó 5 cm de ancho, en los colores 0122, gris claro, y 0895, amarillo insignia, integradas en la huella y, si se desea, de 2 ó 3 cm de ancho, también en la contrahuella del peldaño
- Bandas de seguridad ultra grip para una mayor seguridad antideslizamiento, de 2, 3, 4 ó 5 cm de ancho, en los colores 6029, amarillo, y 6014, gris, integradas en la huella y, si se desea, de 2 ó 3 cm de ancho, también en la conrahuella del peldaño

Bandas señalizadoras y de seguridad en otros colores y anchos, previa demanda.

Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente					
			norament® 926 grano	**norament® 928 grano ed**	**norament® 927 grano ec**	**norament® 926 grano nTx**	**norament® 992 grano**	**norament® 975 LL grano**
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	**EN 14041**		**Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim**					
DoP-No. / DoP-Nr. / Nº DoP	EN 14041		0021	0005a	0022	0031	0023	0024
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	← Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme →					
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	← Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme →					
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	B_{fl}-s1 Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado	C_{fl}-s1 Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado	C_{fl}-s2	C_{fl}-s1 Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado	C_{fl}-s2	B_{fl}-s1
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	Cfl-s1	C_{fl}-s1	–
Properties acc. to EN 1817 / Eigenschaften nach EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Eigenschappen naar EN 1817 / Propiedades según EN 1817								
Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	← 3.5 mm →			3.6 mm	9 mm	3.5 mm
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	← ± 0.2 % →					± 0.1 %
Cigarette-burn resistance / Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Résistance aux cigarettes incandescentes / Cigaret-proof/ Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Procedure A (stubbed out) ≥ level 4, Procedure B (burning) ≥ level 3 / Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Methode A (gedoofd) ≥ niveau 4, Methode B (brandend) ≥ niveau 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	← Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme →					
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procedure A /Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	← Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme →					
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A (EN 1817)	82 Shore A	84 Shore A	86 Shore A	82 Shore A	70 Shore A	85 Shore A
Residual indentation /Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk /Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0.25 mm at thickness ≥ 3.0 mm / Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Moyenne ≤ 0,25 mm si épaisseur ≥ 3,0 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm niveau bij dikte ≥ 3,0 mm / Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm	0.12 mm	← 0.05 mm →		0.15 mm	0.25 mm	0.07 mm
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Restindruk Slijtvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procedure A /Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm^3	115 mm^3	← 90 mm^3 →		115 mm^3	90 mm^3	120 mm^3
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle /Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Methode 3, test voorwaarden 6.1 a)/ Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal ≥ niveau 3 op de grijschaa / Mínimo escalón 6 de la escala de azules, ≥ escalón 3 de la escala de grises	← Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Échelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Grijsschaal ≥ 3 volgens ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02 / →					
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	← 34/43 →					
Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales								
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo		–	Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo	–	–
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGUV 108-003 / Gemäß DGUV 108-003 / Selon DGUV 108-003 / Volgens DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003	← R10 →					R 9
			Art. 1870 = A, B	–	–	–	–	
Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		← 10 dB →			8 dB	15 dB	8 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		← Resistant depending on concentration and time of exposure* / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd* / Resistente según concentración y duración de la acción* →					
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit /Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10^9 Ohm	–	← > 10^9 Ohm →			
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatique à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV	–	← Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV →			
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		← Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529 →					
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Vloerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C/Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C			–	← Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C/Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C →	

* **EN** In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us.
DE Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
FR En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimique agressifs, veuillez nous contacter.
NL Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op.
ES En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

EN 1817 :
EN Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

EN Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted.
DE Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.
FR Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit.
NL Kleur afwijkingen door verschil in produktie, als wel de mogelijkheid van technische produktverbetering, is voorbehouden.
ES Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

01/2026

norament® **grano ESD**

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode / Norma de ensayo /	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente	
			norament® 928 grano ed	**norament® 927 grano ec**
Electrical behaviour* / Elektrische Messwerte* / Valeurs de mesures électriques* / Elektrische meetwaarden* / Valores de medición eléctrica*				
Resistance to EPA ground / Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde / Résistance à la terre EPA / Weerstand bij EPA aarde / Resistencia a tierra EPA resp. resistencia a tierra de protección	ESD STM 7.1 IEC 61340-4-1	Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / In gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C relatieve luchtvochtigheid (± 2 °C) en ≥ 25 % r.h. / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel. /	10^6 – 9 x 10^7 Ohm	< 10^6 Ohm
		Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and < 25 % r.h., installed on an appropriate subfloor build up / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und < 25 % r.F. und geeignetem Systemaufbau / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et < 25 % d'hum. rel. et construction de support adéquat / in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en < 25 % r.h., relatieve luchtvochtigheid en geïnstalleerd op een correcte verhoogde vloer / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y < 25 % humedad atm. rel. y montaje adecuado	10^6 – 10^9 Ohm**	< 10^6 Ohm
Operator system – Resistance to ground / Erdableitwiderstand bzw. Widerstand zu EPA Erde / Résistance à la terre EPA / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra EPA	ESD STM 97.1 IEC 61340-4-5	For the system floor/conductive footwear (R < 5 x 10^6 Ohm) measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Für das System Fußboden/leitfähiges Schuhwerk (R < 5 x 10^6 Ohm) im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Pour le système de revêtement de sol / de chaussures conductrices (R < 5 x 106 Ohm) Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / Voor verhoogde vloeren/elektrisch geleidende schoenen (R < 5 x 106 Ohm) in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en ≥ 25 % relatieve luchtvochtigheid / Para el suelo/calzado conductivo (R < 5 x 106 Ohm) En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel.	← ≤ 3.5 x 10^7 Ohm →	
Body voltage generation / Aufladungsspannung Aufladbarkeit / Génération de charge / Opladingsspanning / Tensión de carga /	ESD STM 97.2 IEC 61340-4-5	Tested with defined conductive footwear at 23 °C and 12 % r.h. / Getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei 23 °C und 12 % r.F. / Testé avec chaussures conductrices définies aux conditions d'environnement de 23 °C et 12 % d'hum. rel. / Getest met gedefinieerd ESD-schoeisel met omgevingsvoorwaarden van 23 °C en 12 % relatieve luchtvochtigheid. / Ensayado con calzado definido ESD a 23 °C y 12 % humedad atm. rel. /	← < 10 V →	
Resistance to earth / Erdableitwiderstand / Résistance à la terre / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra	EN 1081		10^6 – 9 x 10^7 Ohm	< 10^6 Ohm
Insulation resistance / Isolationswiderstand / Résistance d'isolation / Isolatie weerstand / Resistencia del aislamiento	VDE 0100-600		≥ 1 x 10^5 Ohm	–

norament® **926 grano nTx**

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode / Norma de ensayo /	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			norament® 926 grano nTx
Adhesive characteristics / Eigenschaften des Klebstoffs / Propriétés de la colle / Lijmeigenschappen / Propiedades del adhesivo			
Description / Beschreibung / Description / Beschrijving / Descripción			Pressure-sensitive hot melt adhesive / Schmelzklebstoff / Colle thermofusible / Drukgevoelige smeltlijm / Pegamento termofusible
Softening range / Erweichungsbereich / Intervalle de ramollissement / Verwekingsbereik / Gama de ablandamiento			Approx. 122-134 °C / Ca. 122-134 °C / 122-134 °C env. / Aprox. 122-134 °C
VOC / COV			0 %

* **EN** If installed electrically dissipative and conductive in conformity with our installation instruction and according to the recommendations of the adhesive manufacturer. The used adhesive has to have a permanent resistance of R < 3 x 10^5 Ohm according to EN ISO 22637.
DE Die angegebenen Werte gelten bei Verlegung gemäß unserer Empfehlungen für elektrostatisch ableitende bzw. elektrostatisch leitfähige Bodenbeläge und unter Berücksichtigung der Angaben der Klebstoffhersteller. Der eingesetzte Klebstoff muss nach EN ISO 22637 dauerhaft einen Widerstand von R < 3 x 10^5 Ohm erfüllen.
FR Les valeurs indiquées sont valables pour les installations suivantes selon nos recommandations de pose pour des revêtements de sol dissipateurs resp. conducteurs et en respectant les indications des fabricants de la colle. La colle utilisée doit répondre en permanence à l'exigence R < 3 x 10^5 Ohm selon EN ISO 22637.
NL De aangegeven waarden gelden bij het op ons aangegeven wijze van installatie van elektrisch geleidende vloeren, begrensd elektrisch geleidende vloerbedekkingen, met inachtneming de aanwijzingen van de lijmfabrikant. De gebruikte lijm moet een permanente weerstand van R < 3 x 10^5 Ohm volgens EN ISO 22637 kunnen hebben.
ES Los valores indicados son válidos para la instalación según nuestras recomendaciones para pavimentos disipativos electrostáticos y conductivos electrostáticos, así como observando las instrucciones del fabricante del pegamento. El pegamento utilizado debe cumplir de forma duradera una resistencia de R < 3 x 10^5 Ohm según EN ISO 22637.

** **EN** If extremely low humidity values (< 25 % relative air humidity (= r.h.)) are expected for a longer period, please contact nora systems GmbH, Technical Service, for advice.
DE Bei zu erwartenden länger andauernden extrem niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten (< 25 % r.F.) bitte Rücksprache mit nora systems GmbH, Anwendungstechnik, halten.
FR En cas d'une humidité d'air extrêmement basse (< 25 % d'hum. rel.) veuillez nous contacter.
NL Bij langer durende extreem lage luchtvochtigheid (< 25 % relatieve luchtvochtigheid) neem contact op met de technische dienst van nora systems GmbH, voor advies.
ES En caso de valores de humedad atmosférica extremamente bajos que son de esperar durante largo tiempo (< 25 % humedad atm. rel.) rogamos consultar a nora systems GmbH.

EN
Because of different compositions slight colour variations between the norament® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested norament® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE
Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den norament® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten norament® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR
En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits norament® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit norament® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL
Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de norament® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstalen van het gewenste norament® product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES
A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos norament® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto norament® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
interface.com

09/2026